Códigos y Descripción de Cobre

CODIGO	CLASE	NUMERO	DESCRIPCION	DUREZA ROCKWELL	CONDUC. I.A.C.S %	TEMP. RECOCIDO	
						°C	°1
11-01	I	C11000	COBRE ELECTROLITICO	30-40B	99.9		
11-02	I	15000	COBRE ZIRCONIO	60-75B	75-85	350	682
11-03	II	18150	COBRE CROMO ZIRCONIO	70-83B	70-80	500	932
11-04	II	18200	COBRE CROMO	70-83B	70-80	500	932
11-05	III	17500	COBRE COBALTO BERILIO	90-98B	90-98B	5000	1022
11-06	III	17510	COBRE NIQUEL BERILIO	90-98B	40-48	500	1022
11-07	III	18000	COBRE CROMO NIQUEL CILICIO	88-96B	40-48	500	1022
11-08	IV	17200	COBRE BERILIO	38-45-RB	22-28	375	1022